



Stoffgruppe 4

Stoff CAPRI (100 % Polyester)



Stoff CAPRI 3 grey



Stoff CAPRI 6 lime



Stoff CAPRI 15 dark blue



Stoff Capri 17 brown



Stoff CAPRI 19 black

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale nach EN ISO 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 4-5

Reibechtheit nass: Klasse 3

Stoffgewicht: 330 g/m²



nicht waschen



Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln

Stoff HOPPER (100 % Polyester)



Stoff Hopper 15 brown



Stoff Hopper 17 chocolate



Stoff Hopper 51 Kaki



Stoff Hopper 67 anthracite



Stoff Hopper 169 onyx

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: > 100.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 4

Reibechtheit nass: Klasse 4-5

Stoffgewicht: 497 g/lm

Flammhemmend: B5 5852

Zigarettestest: BESTANDEN



nicht waschen



Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln

Stoff Sztruks (100 % Polyester)



Stoff Sztruks E16 grey



Stoff Sztruks 15 orange



Stoff Sztruks 16 green



Stoff Sztruks 21 black



Stoff Sztruks 030-4 beige

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: > 38.400 Martindale nach EN ISO 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 4-5

Reibechtheit nass: Klasse 3

Stoffgewicht: 440 g/lm



nicht waschen



Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln



Stoffgruppe 5

Stoff BOARD (100 % Polyester)



Stoff Board 01 natural



Stoff Board 10 liver



Stoff Board 65 grey



Stoff Board 67 anthracite



Stoff Board 123 espresso

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 32.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 4

Reibechtheit nass: Klasse 3-4

Stoffgewicht: 399 g/lm

Flammhemmend: B5 5852


Zigarettestest: BESTANDEN



nicht waschen




Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln

Stoff FAST (79 % Polyester + 21 % Polyethin)




Stoff Fast 01 ivory



Stoff Fast 17 chocolate



Stoff Fast 67 anthracite



Stoff Fast 125 silver



Stoff Fast 169 onyx

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: > 100.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 5

Reibechtheit trocken: Klasse 4-5

Reibechtheit nass: Klasse 4-5

Stoffgewicht: 710 g/lm

Flammhemmend: B5 5852


Zigarettestest: BESTANDEN



nicht waschen




Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln

Stoff SIDE (100 % Polyester)



Stoff Side 10 liver



Stoff Side 44 turquoise



Stoff Side 66 graphite



Stoff Side 67 anthracite



Stoff Side 168 plumb

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 47.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 5


Reibechtheit trocken: Klasse 5

Reibechtheit nass: Klasse 5

Stoffgewicht: 640 g/lm

Flammhemmend: B5 5852


Zigarettestest: BESTANDEN



nicht waschen




Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



nicht bügeln



Stoffgruppe 6

Stoff MINE (100 % Polyester)



Stoff Mine 10 liver



Stoff Mine 17 chocolate



Stoff Mine 56 petrol



Stoff Mine 66 graphite



Stoff Mine 67 anthracite

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 45.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 5

Reibechtheit nass: Klasse 5


Stoffgewicht: 574 g/lm


Flammhemmend: B5 5852


Zigarettestest: BESTANDEN

 nicht waschen

 Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt

 nicht bleichen

 Trocknen im Trockner nicht erlaubt

 nicht bügeln

Stoff RANCH (100 % Baumwolle)



Stoff Ranch 05 beige



Stoff Ranch 17 chocolate



Stoff Ranch 65 grey



Stoff Ranch 67 anthracite



Stoff Ranch 109 dessert

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 30.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 5


Reibechtheit trocken: Klasse 4

Reibechtheit nass: Klasse 3


Stoffgewicht: 406 g/lm


Flammhemmend: B5 5852


Zigarettestest: BESTANDEN

 waschbar bis 30°C

 Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt

 nicht bleichen

 Trocknen im Trockner nicht erlaubt

 mäßig heiß bügeln

Stoffgruppe 7

Stoff MONFORT (60 % Baumwolle + 40 % Leinen)



Stoff Monfort 65 grey



Stoff Monfort 110 liver



Stoff Monfort 181 stone



Stoff Monfort 916 natural



Stoff Monfort BH2 darkbrown

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2


Lichtechtheit: Klasse 5


Reibechtheit trocken: Klasse 4-5


Reibechtheit nass: Klasse 3-4


Stoffgewicht: 546 g/lm

 nicht waschen

 Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt

 nicht bleichen

 Trocknen im Trockner nicht erlaubt

 nicht bügeln



Stoffgruppe 8

Stoff KISS (60 % Baumwolle + 40 % Leinen)



Stoff Kiss 01 natural



Stoff Kiss 17 chocolate



Stoff Kiss 45 blue



Stoff Kiss 66 graphite



Stoff Kiss 181 stone

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 24.000 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 5

Reibechtheit trocken: Klasse 4-5

Reibechtheit nass: Klasse 4

Stoffgewicht: 532 g/lm



waschbar bis 30°C



Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



mäßig heiß bügeln

Stoffgruppe 10

Stoff SHADOW (63 % Baumwolle + 37 % Leinen)



Stoff Shadow 01 natural



Stoff Shadow 04 kiezel



Stoff Shadow 10 liver



Stoff Shadow 67 anthracite



Stoff Shadow 110 linen

Beschreibung:

Scheuerfestigkeit: 32.500 Martindale nach EN ISO 12947-1, 12947-2

Lichtechtheit: Klasse 4-5

Reibechtheit trocken: Klasse 4

Reibechtheit nass: Klasse 3

Stoffgewicht: 532 g/lm

Flammhemmend: B5 5852

Zigarettestest: BESTANDEN



nicht waschen



Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt



nicht bleichen



Trocknen im Trockner nicht erlaubt



mäßig heiß bügeln